

# Full Chrome

## **Popis**

Streetkolor.sk vám ponúka vzrušujúci nový efekt, kde možnosti obmedzuje len vaša predstavivosť. Full Chrome bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na čo najlepšiu cenu. Hoci má extrémne konkurencieschopnú cenu (bežná cena 250-300€/liter), môže ešte stále produkovať jeden z najrealistickejších chrómových alebo kovových vzhľadov. Môžete reprodukovať pôvodný vzhľad z pravého kovu, pretože obsahuje veľmi malé častice pigmentu. Tieto malé častice pigmentu umožňujú dokonalú orientáciu na povrchu, čo vám dáva najpravdivejší hliníkový vzhľad v každej farbe, aký je dnes na trhu k dispozícii. Dosahuje široké spektrum efektov: z lesklého efektu chrómu v rôznych prevedeniach až po kovový vzhľad.

## **Príprava povrchu**

### **Kovový vzhľad:**

Full Chrome môže byť aplikovaný na rôzne odtiene farieb - základnú vrstvu, od striebornej, šedej až po čiernu, aby ste dosiahli požadovaný kovový efekt od hliníka až po titán. Avšak, Full Chrome môže byť aplikovaný na každú bázovú farbu, aby ste dosiahli odlesky kovu podľa potreby a pritom bude dostatočne transparentný, aby ukázal základnú farbu.

### **Chrómový vzhľad:**

Na rozdiel od kovového vzhľadu je proces na vytvorenie plnohodnotného chrómového efektu úplne odlišný. Full Chrome je potrebné aplikovať na čierny lesklý (absolútne lesklý – ako sklo) povrch pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Odporúčame používanie našich streetkolor základov, pretože majú nízky obsah VOC a obsahujú nižšie množstvo rozpúšťadla. Lacnejšie značky majú čiernu bázu s vysokým obsahom rozpúšťadla, kde môže ďalej pokračovať odvetrávanie rozpúšťadla (riedidla) po dobu až 14 dní. Akékoľvek odvetrávanie riedidla, ktoré stále prebieha pri striekaní chrómovej vrstvy spôsobí problémy, pretože mikroskopické častice riedidla budú prchať cez vrstvu chrómu, a tým narúšajú orientáciu chrómového pigmentu na povrchu. To bude mať vážny negatívny vplyv na finálny chrómový efekt. Vždy si urobte skúšobné vzorky, pred prvým pokusom ostrej práce.

## **Miešanie**

Bez potreby miešania. Full Chrome je pripravený na použitie. Dobré pretrepte pred a počas používania.

## **Doba spracovateľnosti**

Nevzťahuje sa - keď je v pištoli, môžete nepoužitý chróm jednoducho naliať späť do pôvodného obalu.

## **Aplikácia**

### **Kovový vzhľad:**

Full Chrome by mal byť striekaný ako medium – stredne plná vrstva. Umožnite odvetranie medzi vrstvami a platí: toľko vrstiev, koľko je potrebných až do požadovaného efektu.

Doba schnutia pre kovový vzhľad:

suchý vzduch 20 °C: 15 minút pred striekaním laku.

Infračervený žiarič: 10 minút - nechajte vychladnúť na izbovú teplotu pred striekaním laku.

## Chrómový vzhľad:

Na dosiahnutie účinku chrómového povrchu sa uistite, že okolitá teplota je nad 23 °C. Ak pracujete vonku, alebo keď je ťažké udržať túto teplotu, môžete použiť jemné teplo pomocou teplovzdušnej pištole alebo fénu po každom nátere.

Full Chrome by mal byť striekaný vo veľmi ľahkých jemných vrstvách. Umožnite odvetranie medzi vrstvami, a platí: podľa potreby toľko vrstiev, kým nedosiahnete chrómový efekt. Normálne na to budete potrebovať 3 až 5 vrstiev. **Použitím plných vrstiev Full Chromu prípadne použitím viacerých vrstiev spôsobíte zníženie efektu.**

Doba schnutia pre efekt chrómu:

Schnutie na vzduchu 23 °C: 2 hodiny

Infračervený žiarič: 20 minút

Rúra: 35 minút

## Flash time medzi vrstvami:

1 až 2 minúty medzi nástrekmi

## Lakovanie čírym lakom

Kovový vzhľad

Pre kovový vzhľad môžete použiť naše streetkolor UltraShine alebo UltraClean laky alebo iné kvalitné 2K laky, podľa vášho výberu. Riadte sa výrobnými odporúčaniami pre váš vybraný lak.

## Chrómový vzhľad

Pre dosiahnutie najlepšieho chrómového efektu použite iba kompatibilné laky s nízkym VOC. Odporúčame vám použiť streetkolor UltraClear, pretože je kompatibilný s našou chrómovou farbou. Ak chcete použiť lak podľa vlastného výberu uistite sa, že je to **low VOC UHS** alebo polyuretánový lak a vykonajte niekoľko skúšobných nástrekov. Ak už si vyberiete lak, aplikácia je rovnaká ako pre všetky bezfarebné laky. Lak striekajte vo veľmi, veľmi ľahkých jemných vrstvách. Dodržujte časový odstup medzi jednotlivými vrstvami laku 3 - 5 minút (záleží od teploty pri striekaní). Ak tieto odporúčania nedodržíte, chrómový efekt sa vám bude strácať a postupne černieť. Naneste 2 až 3 vrstvy číreho laku a nechajte zaschnúť. Použitie laku v plných hrubých vrstvách, alebo príliš rýchle striekanie spôsobí, že rozpúšťadlá zapôsobia na chrómový pigment, čo spôsobí stratenie efektu. Ak sa tak stane, potom budete musieť začať znovu od začiatku.

## Zvláštne poznámky

Poznámka: **Vždy si urobte testovací panel** pred prvým striekaním, aby ste stanovili počet vrstiev potrebných pre požadovaný účinok.

Poznámka: Konečná farba efektu je závislá na farbe základného náteru a počte použitých vrstiev.

Poznámka: Použitím nekompatibilných produktov dôjde k poškodeniu reflexnej vrstvy, preto si vždy nastriekajte skúšobný testovací panel.

## Zdravie a bezpečnosť

Prečítajte si všetky varovania, prvú pomoc a bezpečnosť pre všetky komponenty pred použitím. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Používajte riadne priliehajúci NIOSH / MSHA respirátor. Vyberte pretlakový respirátor (TC-19C alebo ekvivalent) na izokyanáty. Postupujte podľa návodu na použitie výrobcu respirátora. Chráňte si ruky nepriepustnými gumovými rukavicami. Používajte ochranu tváre, chráňte si oči a pokožku. Streetkolor výrobky sú určené na priemyselné profesionálne použitie alebo pre vyškolené osoby.

Pre viac informácií navštívte [www.streetkolor.sk](http://www.streetkolor.sk)

Technické informácie a vzhľadové návrhy sú výsledkom našich skúseností a testov. Garantujeme, že naše produkty poskytujú kvalitu. Avšak, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o podmienky v akých sa tento produkt používa, pretože sú mimo našu kontrolu. Preto Vám odporúčame vykonať testy s bezfarebným lakom a podmienky použitia pred skutočnou prácou. Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie a pre vhodne kvalifikovaný personál.

[www.streetkolor.sk](http://www.streetkolor.sk) By StreetBitches Slovakia